

FICHA TÉCNICA

FINO A LA CAL AIRBLOCK

Mortero de terminación para Interior

Revoque fino a la cal para terminación de muros y cielorrasos interiores con mejor calidad de terminación y rapidez en la aplicación.

Composición

Fino a la Cal AIRBLOCK es un revoque fino a la cal listo para aplicar en forma manual, fabricado y premezclado en seco a partir de cemento, cal, áridos seleccionados y aditivos que, con el agregado de agua, logran un óptimo revoque para ejecutar terminaciones de muros y cielorrasos interiores.

Aplicaciones usuales

Fino a la Cal AIRBLOCK es un material de terminación para muros interiores de bloques de HCCA.

Preparación del soporte

Los soportes deben estar compactos, firmes, libres de polvo, aceite, grasa, líquido desencofrante o cualquier sustancia antiadherente y suficientemente secos.

Si hubiese grietas es conveniente sellarlas para evitar que se trasladen al revoque Fino a la Cal AIRBLOCK.

Aplicar Imprimación AIRBLOCK antes de comenzar a trabajar. Se requieren dos manos cruzadas del mismo para lograr una cobertura homogénea.

Para opciones adicionales de preparación de superficies, contáctese con el departamento técnico.



Sugerencia importante:

Se recomienda realizar todo tipo de perforaciones y colocación de canaletas previas a la aplicación del producto para evitar riesgos de fisuras posteriores.

Modo de empleo (con los pasos)

1. Se prepara en balde de albañil colocando primero el agua. Usar 5.5 – 6.5 litros de agua por cada bolsa de 25 Kg, mezclando hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos.

Es posible el uso de un taladro apto uso intenso de 13 mm, con un agitador de paletas libre de óxido entre 400 y 500 RPM, o bien una mezcladora con agitador de tipo "cola de ratón" para facilitar el preparado de la mezcla.

2. Dejar reposar el material por un lapso de 5' para permitir la correcta hidratación de los aditivos y mejorar la aplicabilidad del producto.

3. Aplicar una capa fina de Fino a la Cal AIRBLOCK de 2 mm con un fratás realizando presión.

4. Dejar tirar y proceder a la terminación con los herramientas conocidos (fratás, fieltro o llana)

No exceder los 4 minutos de mezclado ya que esto generaría contenidos de aire en el revoque que provocan disminución tanto en la adhesión como en la resistencia mecánica. El espesor recomendado es de 2 mm, debiendo aplicarse con sucesivas cargas si los espesores superan los 3 mm para evitar fisuras.

Rendimiento

• Aproximadamente 1 kg/ m² x mm de espesor.

Limpieza

Con agua

Contraindicaciones

- No utilizar en temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 35°C.
- No usar sobre paredes de yeso (revocados, ladrillos, paneles de yeso) o enduidos de yeso.
- No utilizar sobre madera o aglomerado.
- No usar sobre superficies metálicas, goma o linóleo.
- No utilizar sobre soportes flexibles como fibrocemento a menos que este bien fijado para evitar vibraciones.
- No usar sobre superficies pintadas al látex o al aceite (en este caso remover al recubrimiento).
- No excederse en los tiempos de mezclado; esto generaría contenidos de aire en el mortero que provocan disminución tanto en la adhesión como en la resistencia a la compresión.

Ante cualquier inquietud comunicarse con el servicio de asistencia técnica.

Almacenado

12 meses en embalaje original en lugar cubierto, seco y ventilado, de ser posible, sobre tarima de madera.

Presentación

Bolsa de papel de 25 kg.

Datos técnicos

Color: Blanco

Preparación de la mezcla: Aprox. 22-26% de agua sobre producto seco de Fino a la Cal AIRBLOCK

Densidad del polvo: 1.4 kg/L

Peso específico de la mezcla: 1.75 kg/l

Temperatura de aplicación: Desde +5 °C hasta +35°C

Espesor máximo: 3 mm

Tiempo de endurecimiento: Según el sustrato y las condiciones ambientales

FICHA TÉCNICA

FINO A LA CAL AIRBLOCK



Advertencia

Aunque las recomendaciones descritas correspondan a nuestra mejor experiencia, estas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a su aplicación debe asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto.

Para mayor información, comuníquese con nuestro Departamento de Asistencia Técnica.